

Zementbezeichnungen ab 2002

ab 1.1.2002 Zementbezeichnungen nach EN 197-1 N= übliche Anfangsfestigkeit R= hohe Anfangsfestigkeit	Zementbezeichnung	bis 31.12.2001 Zementbezeichnung nach ÖN B 3310
CEM I 32,5 N oder R CEM I 42,5 N oder R CEM I 52,5 N oder R	Portlandzement	PZ 275 PZ 375 PZ 475
CEM I 32,5 N oder R WT 33 C ₃ A-frei/HS C ₃ A-frei CEM I 42,5 N oder R WT 38 C ₃ A-frei/HS C ₃ A-frei	erhöht sulfatbeständiger Portlandzement	PZ 275 HS, C ₃ A-frei PZ 375 HS, C ₃ A-frei
CEM II / A-S 32,5 N oder R CEM II / A-S 42,5 N oder R	Portlandhüttenzement	PZ 275 (H) PZ 375 (H)
CEM II / A-V 32,5 N oder R CEM II / A-V 42,5 N oder R	Portlandflugaschezement	PZ 275 (F) PZ 375 (F)
CEM II / A-L 32,5 N oder R CEM II / A-L 42,5 N oder R	Portlandkalksteinzement	PZ 275 (K) PZ 375 (K)
CEM II / A-M 32,5 N oder R CEM II / A-M 42,5 N oder R	Portlandkompositzement	PZ 275 (C) PZ 375 (C)
CEM II /B-S 32,5 N oder R CEM II /B-V 32,5 N oder R CEM II /B-M 32,5 N oder R	Portlandhüttenzement Portlandflugaschezement Portlandkompositzement	EPZ 275 FAZ 275 CMZ 275
CEM III / A 32,5 N oder R CEM III / B 32,5 N oder R CEM III / C 32,5 N oder R	Hochofenzement	HOZ 275 durch ÖN 3310 nicht abgedeckt