



BASF  
Construction Chemicals Austria GmbH  
Roseggerstraße 101  
8670-Krieglach

<b>Prüfbericht</b> über die <b>Bestimmung der Luftporenkennwerte in Festbeton</b> gemäß ÖNORM B 3303			
<b>Verträglichkeitsprüfung</b> <b>Glenium SKY 584 &amp; Micro Air 107</b>			
Auftraggeber	wie Adressat	Auftrag vom	2007-03-23
Prüfbericht Nr.	07/1737/4261	Bearbeiter	Stelzer
Textseiten	3	Ausfertigung	1-fach
Anlagen / Seiten	4 / 7	Fotos	0
Krieglach, 2007-03-29			

Die Ergebnisse dieses Prüfberichtes beziehen sich ausschließlich auf die von der Fa. Baustofftechnik GmbH untersuchten Prüfgegenstände (Proben).

Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Prüfberichtes darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Fa. Baustofftechnik GmbH erfolgen.

Baustofftechnik GmbH, Schwöbing 26, A-8670 Krieglach, Firmenbuch Nr. FN 74796 w  
Telefon: 03855/2861, Fax: 03855/2861-47, e-mail: rene.stelzer@cemex.com

## 1. Prüfauftrag

Prüfung der Luftporenkennwerte an einer vom AG beigestellten Probe (s. Pkt.2).

## 2. Angaben zum Prüfgegenstand

Probeneingangsdatum	2007-03-23
Prüfnummer(n)	4261
Überbringer der Probe	Hr. Kahr (BASF)
Übernehmer der Probe	Hr. Schabelreiter (Baustofftechnik Zentrallabor)
Probenbezeichnung lt. AG	Glenium SKY 584 & Micro Air 107
Probenanzahl / -art	1 / 15 x 15 x 15cm / Würfel
Probekörperherstellung	BASF - Betonlabor / 05.03.2007
Frischbetonkennwerte lt. AG	siehe Anlage 4
zusätzliche Angaben lt. AG	Hersteller: Hr. Kargl / Serie 3566

## 3. Bezugnehmende Richtlinien

- ÖNORM B 3303: Betonprüfung (Fassung 09/2002);  
Abs. 7.6: Bestimmung von Luftporenkennwerten in Festbeton

## 4. Probenvorbereitung

- Herausschneiden des Prüfkörpers (senkrecht zur abgezogenen Fläche)
- Nassschleifen (Schleifscheiben, Körnungen 74 und 40 µm) und Polieren
- Reinigung im Ultraschallbad (dest. H<sub>2</sub>O)
- Trocknung der Probe bei 50°C im Trockenschrank

## 5. Angaben zur Durchführung der Prüfung

Prüfdatum / -zeitraum	2007-03-26
Prüfungsdurchführung	Oliver Schabelreiter
Verwendete Prüfmittel	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Trockenschrank / Memmert</li><li>➤ Mikroskop MZ12 (100x) / Leica</li><li>➤ Bildanalysesystem Q 500 / Leica</li></ul>

## 6. Prüfergebnisse

Prüfnummer	4261	auf 4,0% normierte Werte	Normforderung
Messlänge [mm]	2508		
Sehnenlänge Poren [mm]	217,05		
Gesamtanteil Porenvolumen [%]	8,65		
Gehalt an Mikroluftporen L300 [%]	<b>5,00</b>	<b>2,31</b>	<b>≥ 1,80</b>
Porenanzahl	2132		
Spezif. Oberfläche Luftporen [mm <sup>-1</sup> ]	39,29		
Volumsanteil Zementstein [%] <sup>1)</sup>	29,09		
Verhältnis Zementstein / Luftgehalt	3,36		
Abstandsfaktor [mm]	<b>0,086</b>	<b>0,140</b>	<b>≤ 0,180</b>

<sup>1)</sup> berechnet aus Angaben seitens AG (siehe Anlage 4)

Prüfer



Oliver Schabelreiter

Laborleiter



Dipl.-Ing. Rene Stelzer

**Die geprüfte Kombination aus Fließmittel Glenium SKY 584 mit  
luftporenbildendem Zusatzmittel Micro Air 107  
entspricht für F52 den Anforderungen gem. ÖNORM B 3303.**

Verzeichnis der Anlagen

Nr.	Bezeichnung
1	Datenblatt Luftporenkennwerte gem. ÖNORM B 3303
2	Datenblatt normierte Luftporenkennwerte gem. ÖNORM B 3304
3	Darstellung der Luftporenverteilung (normiert)
4	Datenblatt Frischbetonprüfung

Datenblatt für Luftporenkennwerte in Festbeton gem. ÖNORM B 3303 Abs. 7.6



Prüfnummer	4261
Anzahl der Messfelder	2000
Feldlänge	1,254 [mm]
Gesamtlänge der Messlinie	2508 [mm]

Nr. der Klasse	Klassengrenzen [µm]	Anzahl der Sehnen in der Klasse	Sehnenhäufigkeit [mm <sup>-1</sup> ]	ermittelter Rechenwertanteil [mm <sup>2</sup> ]	mögliche Gesamtzahl der Sehnen [mm <sup>-3</sup> ]	Anzahl der Poren in der Klasse [mm <sup>-3</sup> ]	Volumen einer Pore [mm <sup>3</sup> ]	Luftporengehalt je Klasse [%]	Summe des Luftporengehaltes [%]
1	0 - 10	6	0,00239	0,0001178	20,30853	-159,545	0,000000524	-0,008	-0,01
2	15 - 20	124	0,04944	0,0002749	179,85372	-108,114	0,00000419	-0,045	-0,05
3	25 - 30	312	0,12440	0,0004320	287,96739	72,697	0,0000141	0,103	0,05
4	35 - 40	318	0,12679	0,0005890	215,27039	79,530	0,0000335	0,266	0,32
5	45 - 50	254	0,10128	0,0007461	135,74041	69,522	0,0000654	0,455	0,77
6	55 - 60	150	0,05981	0,0009032	66,21857	30,162	0,000113	0,341	1,11
7	65 - 80	206	0,08214	0,0022780	36,05670	14,927	0,000268	0,400	1,51
8	85 - 100	154	0,06140	0,0029060	21,12991	5,109	0,000524	0,268	1,78
9	105 - 120	142	0,05662	0,0035340	16,02117	9,317	0,000905	0,843	2,62
10	125 - 140	70	0,02791	0,0041630	6,70446	-0,120	0,001440	-0,017	2,60
11	145 - 160	82	0,03270	0,0047910	6,82433	3,734	0,002140	0,799	3,40
12	165 - 180	42	0,01675	0,0054190	3,09031	0,849	0,003050	0,259	3,66
13	185 - 200	34	0,01356	0,0060476	2,24165	-0,745	0,004190	-0,312	3,35
14	205 - 220	50	0,01994	0,0066760	2,98625	1,785	0,005580	0,996	4,35
15	225 - 240	22	0,00877	0,0073040	1,20098	0,095	0,007240	0,069	4,42
16	245 - 260	22	0,00877	0,0079330	1,10575	0,640	0,009200	0,589	5,00
17	265 - 280	10	0,00399	0,0085610	0,46574	0,032	0,011500	0,037	5,04
18	285 - 300	10	0,00399	0,0091890	0,43391	-0,031	0,014100	-0,044	5,00
19	305 - 350	30	0,01196	0,0257200	0,46507	0,142	0,022400	0,319	5,32
20	355 - 400	24	0,00957	0,0296500	0,32274	0,157	0,035500	0,556	5,87
21	405 - 450	14	0,00558	0,0335800	0,16623	0,039	0,047700	0,184	6,06
22	455 - 500	12	0,00478	0,0375000	0,12759	0,107	0,065400	0,702	6,76
23	505 - 1000	30	0,01196	0,5910000	0,02024	0,015	0,524000	0,763	7,52
24	1005 - 1500	14	0,00558	0,9837000	0,00567	0,006	1,77	1,004	8,53
25	1505 - 2000	0	0,00000	1,3760000	0,00000	0,000	4,19	0,000	8,53
26	2005 - 2500	0	0,00000	1,7690000	0,00000	0,000	8,18	0,000	8,53
27	2505 - 3000	0	0,00000	2,1620000	0,00000	0,000	14,1	0,000	8,53
28	3005 - 4000	0	0,00000	5,5020000	0,00000	0,000	33,5	0,000	8,53

Sehnenlänge Poren	<b>217,05</b> [mm]
Anzahl Luftporen	<b>2132</b>
Luftporenvolumen	<b>8,65</b> [Vol-%]
MikroLuftporengehalt L <sub>300</sub>	<b>5,00</b> [Vol-%]

Spezif. Oberfläche der Luftporen	<b>39,29</b> [mm <sup>-1</sup> ]
Volumanteil Zementstein	<b>29,09</b> [Vol-%]
Zementstein / Luftgehalt	<b>3,36</b>
Abstandsfaktor AF	<b>0,086</b> [mm]

**Datenblatt für Luftporenkennwerte in Festbeton gem. ÖNORM B 3303 Abs. 7.6**  
**Normierte Werte gem. ÖNORM B 3303 Abs. 7.16**



Prüfnummer	4261
Anzahl der Messfelder	2000
Feldlänge	1,254 [mm]
Gesamtlänge der Messlinie	2508 [mm]


Nr. der Klasse	Klassengrenzen [µm]	Anzahl der Sehnen in der Klasse	Sehnenhäufigkeit [mm <sup>-1</sup> ]	ermittelter Rechenwertanteil [mm <sup>2</sup> ]	mögliche Gesamtzahl der Sehnen [mm <sup>-3</sup> ]	Anzahl der Poren in der Klasse [mm <sup>-3</sup> ]	Volumen einer Pore [mm <sup>3</sup> ]	Luftporengehalt je Klasse [%]	Summe des Luftporengehaltes [%]
1	0 - 10	2,773215289	0,00111	0,0001178	9,38665	-73,742	0,00000524	-0,004	0,00
2	15 - 20	57	0,02285	0,0002749	83,12885	-49,970	0,00000419	-0,021	-0,02
3	25 - 30	144	0,05750	0,0004320	133,09926	33,601	0,0000141	0,047	0,02
4	35 - 40	147	0,05860	0,0005890	99,49852	36,759	0,0000335	0,123	0,15
5	45 - 50	117	0,04681	0,0007461	62,73956	32,133	0,0000654	0,210	0,36
6	55 - 60	69	0,02764	0,0009032	30,60639	13,941	0,000113	0,158	0,51
7	65 - 80	95	0,03796	0,0022780	16,66550	6,899	0,000268	0,185	0,70
8	85 - 100	71	0,02838	0,0029060	9,76630	2,361	0,000524	0,124	0,82
9	105 - 120	66	0,02617	0,0035340	7,40503	4,306	0,000905	0,390	1,21
10	125 - 140	32	0,01290	0,0041630	3,09882	-0,055	0,001440	-0,008	1,20
11	145 - 160	38	0,01511	0,0047910	3,15422	1,726	0,002140	0,369	1,57
12	165 - 180	19	0,00774	0,0054190	1,42835	0,392	0,003050	0,120	1,69
13	185 - 200	16	0,00627	0,0060476	1,03610	-0,344	0,004190	-0,144	1,55
14	205 - 220	23	0,00921	0,0066760	1,38025	0,825	0,005580	0,460	2,01
15	225 - 240	10	0,00405	0,0073040	0,55509	0,044	0,007240	0,032	2,04
16	245 - 260	10	0,00405	0,0079330	0,51108	0,296	0,009200	0,272	2,31
17	265 - 280	5	0,00184	0,0085610	0,21527	0,015	0,011500	0,017	2,33
18	285 - 300	5	0,00184	0,0091890	0,20056	-0,014	0,014100	-0,020	2,31
19	305 - 350	14	0,00553	0,0257200	0,21496	0,066	0,022400	0,147	2,46
20	355 - 400	11	0,00442	0,0296500	0,14917	0,072	0,035500	0,257	2,71
21	405 - 450	6	0,00258	0,0335800	0,07683	0,018	0,047700	0,085	2,80
22	455 - 500	6	0,00221	0,0375000	0,05897	0,050	0,065400	0,325	3,12
23	505 - 1000	14	0,00553	0,5910000	0,00935	0,007	0,524000	0,353	3,48
24	1005 - 1500	6	0,00258	0,9837000	0,00262	0,003	1,77	0,464	3,94
25	1505 - 2000	0	0,00000	1,3760000	0,00000	0,000	4,19	0,000	3,94
26	2005 - 2500	0	0,00000	1,7690000	0,00000	0,000	8,18	0,000	3,94
27	2505 - 3000	0	0,00000	2,1620000	0,00000	0,000	14,1	0,000	3,94
28	3005 - 4000	0	0,00000	5,5020000	0,00000	0,000	33,5	0,000	3,94

Sehnenlänge Poren	<b>100,32</b> [mm]
Anzahl Luftporen	<b>985</b>
Luftporenvolumen	<b>4,00</b> [Vol-%]
MikroLuftporengehalt L <sub>300</sub>	<b>2,31</b> [Vol-%]

Spezif. Oberfläche der Luftporen	<b>39,29</b> [mm <sup>-1</sup> ]
Volumanteil Zementstein	<b>29,09</b> [Vol-%]
Zementstein / Luftgehalt	<b>7,27</b>
Abstandsfaktor AF	<b>0,140</b> [mm]



Darstellung der Luftporenverteilung



Betonsorte:  
F52/GK22/



Rezept Nr.:	Vertr	Ersteller:	Harald Kahr	Id. Nummer:	3566
Firma/Werk:	BASF Verträglichkeitsprüfung F 52	BELAB Krieglach		Erstelldatum:	05.03.2007
Bauteil:	gem. ÖN 3303 Abs. 7.16.2 (b)			<input type="radio"/> in Arbeit	<input checked="" type="radio"/> Freigabe
Baustelle:	Glenium SKY 584 & Micro Air 107			<input type="radio"/> gesperrt	
Expositionskl.:				Gesamtvorgabe	
Betonart:				Min.BM [kg/m³]:	0
Betonkategorie:		Größtkorn:	GK22	RD für LB:	Max.W/B-Wert: 1,00
Festigkeitsk.:		ABM-Klasse:	F52	CI-Klasse:	Min.LP [%]: 0,0
A-Klasse:		Verdicht.m.kl.:			Max.LP [%]: 0,0

Stoffraumberechnung					
Ausgangsstoffe	Masse [kg]	Dichte [kg/l]	Stoffraum [Liter]		Ist-Werte
Wasser	173	1,00	173	W/Z-Wert:	0,49
---	0	1,00	0	W/BM-Wert:	0,49
CEM II/A 42,5	350	3,10	113	k-Wert:	
	0	3,10	0	anrechenb. BM [kg/m³]:	350
---	0	1,00	0	Max. [kg/m³]:	0
---	0	1,00	0		
Gesteinskörnung	1846	2,78	664		
Luftporen			50		
<b>Gesamt</b>	<b>2369</b>		<b>1000</b>		

# BASF Construction Chemicals Austria GmbH

Die automatisierte Berechnung des W/BM-Wert; k-Wert; max. Zusatzstoff Typ II bezieht sich auf den Einsatz einer Bindemitteltype.  
 Bindemittelkombinationen (Mischungen aus zwei unterschiedlichen Zementsorten) werden in der automatisierten Berechnung nicht normkonform dargestellt.

<b>Betonrezept</b>					[m³]	Labormische [l]
					<b>1,00</b>	<b>20</b>
Lieferant	Stoff	%-Anteil	trocken [kg]	EF [%]	feucht [kg]	feucht [kg]
Gmunden	CEM II/A 42,5	CEM II/A-S 42,5 R	350		350	7,000
			0		0	0,000
	---		0		0	0,000
	---		0		0	0,000
Kies Union MGN	0,1/1 RK	5	92	0,0	92	1,846
Kies Union Reiterer	0/4 RK	45	831	0,0	831	16,616
Kies Union Reiterer	4/8 RK	12	222	0,0	222	4,431
Kies Union Reiterer	8/16 RK	28	517	0,0	517	10,339
Kies Union Reiterer	16/32 RK	10	185	0,0	185	3,692
	Gesteinskörnung	0	0	0,0	0	0,000
BASF CC Austria	Micro Air® 107-5	0,02	0,07		0,07	0,0014
BASF CC Austria	Glenium® SKY 584	0,35	1,22		1,22	0,0245
	Zusatzmittel	0,00	0,00		0,00	0,0000
	Wasser		173		173	3,460
	---		0		0	0,000
	<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>2370</b>	<b>0</b>	<b>2370</b>	<b>47,41</b>

Frisch- und Festbetonprüfungen

--



Betonsorte: **F52/GK22/**

Firma/Werk: **BASF Verträglichkeitsprüfung F 52**

Rezept Nr.: **Vertr**

<b>Frischbetonprüfung</b>			
Datum:	<b>05.03.2007</b>	Temperatur Luft [°C]:	<b>21,6</b>
Freigabe:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	Temperatur Beton [°C]:	<b>17,8</b>
Prüfer:	<b>Gerald Kargl</b>	Mischertyp: Zyclos Labormischer	W/B-Wert Bestimmung:
ABM 0-Beton [mm]:		Tasse leer [g]:	<b>0</b>
ABM Z10-Beton [mm]:	<b>540</b> Guter Zusammenhalt	Tasse + Beton feucht [g]:	<b>0</b>
ABM Z30-Beton [mm]:		Tasse + Beton trocken [g]:	<b>0</b>
ABM Z60-Beton [mm]:		Raumgewicht [kg/m³]:	<b>2321</b>
ABM Z90-Beton [mm]:		leer [g]:	<b>0</b>
Fließmaß Z10 [mm]:	Fließzeit V-Trichter [sek]:	voll [g]:	<b>18570</b>
Fließmaß Z30 [mm]:	Fließzeit V-Trichter [sek]:	Volumen [cm³]:	<b>8000</b>
Fließmaß Z90 [mm]:	Fließzeit V-Trichter [sek]:	Wassergehalt [%]:	<b>0,00</b>
LP-Gehalt 10 Min [%]:	<b>6,0</b>	Wassergehalt [kg/m³]:	<b>0</b>
LP-Gehalt 30 Min [%]:		anr. BM lt. Rezept [kg/m³]:	<b>350</b>
LP-Gehalt 90 Min [%]:		RG lt. Stoffraum [kg/m³]:	<b>2369</b>
Bemerkungen:		BM Ist-Gehalt [kg/m³]:	<b>343</b>
		W/BM-Wert:	<b>0,00</b>

<b>Festbetonprüfung</b>	<input checked="" type="radio"/> Würfel 15 cm	<input type="radio"/> Würfel 20 cm	Volumen [cm³]:	Prüffläche [mm²]:				
			<b>3375</b>	<b>22500</b>				
<b>Serie</b>	<b>1</b>	Herstelldatum:	<b>05.03.2007</b>	Prüfdatum:	<b>22.03.2007</b>	Probealter [Tage]:	<b>17</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Normlagerung</b>
Probennummer	leer [g]	voll [g]	Frisch-RG [kg/m³]	PK-Gew [g]	Fest-RG [kg/m³]	Bruchlast [kN]	βD [N/mm²]	Bemerkungen

3566/1	0	7820	2317	0	0	0,0	0,0	
3566/2	0	7840	2323	0	0	0,0	0,0	
	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Mittelwert</b>			2320		0		0,0	
<b>Serie</b>	2	Herstelldatum: 05.02.2007		Prüfdatum: 22.03.2007		Probealter [Tage]: 45		<input checked="" type="checkbox"/> Normlagerung
Probennummer	leer [g]	voll [g]	Frisch-RG [kg/m³]	PK-Gew [g]	Fest-RG [kg/m³]	Bruchlast [kN]	βD [N/mm²]	Bemerkungen
3566/3	0	7870	2332	0	0	0,0	0,0	
3566/4	0	7870	2332	0	0	0,0	0,0	
	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Mittelwert</b>			2332		0		0,0	
<b>Serie</b>		Herstelldatum:		Prüfdatum:		Probealter [Tage]:		<input type="checkbox"/> Normlagerung
Probennummer	leer [g]	voll [g]	Frisch-RG [kg/m³]	PK-Gew [g]	Fest-RG [kg/m³]	Bruchlast [kN]	βD [N/mm²]	Bemerkungen
	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Mittelwert</b>			0		0		0,0	